



AGEPAN[®] OSB 3 Ecoboard[®]

DIE BELASTBARE

AGEPAN® OSB 3 Ecoboard®

VORTEILE

- Hohe Festigkeit und Stabilität
- Einsetzbar als luftdichte Ebene bzw. Dampfbremse
- Gesundheitsverträglich – Lebensmittelunbedenklichkeit unabhängig bestätigt
- Abriebfeste, schmutz- und wasserabweisende Contiface-Oberfläche
- Formaldehydfreie und feuchtebeständige Verleimung
- Hohe Qualität wird durch regelmäßige, externe Überwachungen bestätigt
- Rohmaterial ausschließlich aus verantwortungsvoller Forst- und Waldwirtschaft

ANWENDUNGSBEREICHE

- OSB-Platte für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich (Nutzungsklasse 1 + 2)
- Holzwerkstoffplatte Typ OSB/3 gemäß EN 300 bzw. DIN EN 13986
- Fußbodenaufbauten
- Wandverkleidungen
- Transportverpackungen

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	WERT
Norm		EN 300 bzw. DIN EN 13986
Rohdichte	kg / m ³	≥ 600
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ _n	W / (m*K)	0,13
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ		150 / 200 (feucht / trocken)
Formaldehyd-Emissionsklasse		E1 – formaldehydfrei verleimt (< 0,03 ppm)
Klassifizierung des Brandverhaltens		D-s2, d0
Dickenquellung 24 h	%	15
Längenänderung je 1 % Holzfeuchteänderung	%	0,03

CHARAKTERISTISCHE WERTE nach EN 12369-1

Eigenschaft	Einheit	Dicke (mm)	Biegung f _m		Zug f _t		Druck f _c		Schub quer zur Plattenebene f _v	Schub in Plattenebene f _p
			II oder 0	I oder 90	II oder 0	I oder 90	II oder 0	I oder 90		
Festigkeitswerte	N / mm ²	6 – 10	18,0	9,0	9,9	7,2	15,9	12,9	6,8	1,0
		> 10 – 18	16,4	8,2	9,4	7,0	15,4	12,7		
		> 18 – 25	14,8	7,4	9,0	6,8	14,8	12,4		
Eigenschaft	Einheit	Dicke (mm)	Biegung E _m		Zug E _t		Druck E _c		Schub quer zur Plattenebene G _v	Schub in Plattenebene G _p
			II oder 0	I oder 90	II oder 0	I oder 90	II oder 0	I oder 90		
Steifigkeitswerte	N / mm ²	6 – 25	4.930	1.980	3.800	3.000	3.800	3.000	1.080	50

FUNKTIONSHOLZ®

ECOBOARD



Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org

Druckfest und stabil	Qualität aus Deutschland	Umweltverträglich	Alles aus einer Hand	Einfach zu verarbeiten	Wohngesund	Wind & Wetter trotzend	Schallschutz	Brandschutz

Achten Sie auf entsprechend zertifizierte Produkte: FSC®- und PEFC-zertifizierte Produkte sind auf Nachfrage und Verfügbarkeit lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Ihr AGEPAN® SYSTEM Partner

Alle in diesem technischen Datenblatt verwendeten Produktbezeichnungen und Namen von Unternehmen sind Handelsnamen und / oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Schutzrechtsinhaber. Reproduktion nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Sonae Arauco Deutschland GmbH und / oder des jeweiligen Schutzrechtsinhabers. Für eventuell enthaltene Druckfehler in diesem Datenblatt übernimmt die Sonae Arauco Deutschland GmbH keine Haftung. Dieses technische Datenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt des Druckes und verliert bei Neuauflage seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit anderen Unterlagen von AGEPAN® SYSTEM. Bei der Verarbeitung sind unsere ausführlichen Verarbeitungsinweisungen zu beachten. Die jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Die Eignung der Materialien ist für den entsprechenden Einsatz zu prüfen. Datenstand: Mai 2022