

Koralan[®] Holzöl spezial

1. Produktbeschreibung

Produktart	Wirkstoffhaltiges Holzöl auf Wasserbasis. Zur Erstbeschichtung von Holzelementen, vor allem aus Nadelholz (z. B. Gartenmöbel, Sichtschutzelemente), für den Außenbereich oder zur Nachpflege von Hölzern im Außenbereich.
Schutzwirkung	Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) sowie vor Bläue, Fäulnis und Schimmel. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.
Wirkstoffe	0,8 % Propiconazol 0,4 % IPBC
Eigenschaften	- Wetterbeständig - Lasierend - Gute Penetration ins Holz - Sehr gute Abblaufeigenschaften - Feuchtigkeitsregulierend - Minimale Faseraufrichtung
Anwendungsbereich	Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt, besonders Produkte aus Nadelholz.
Farbtöne	UV Natur, Salzgrün, Lärche, Bangkirai, Eiche hell, Kiefer, Teak, Kastanie, Nußbaum, Palisander, Tabakbraun. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

2. Technische Daten

Gebindegrößen	3 l, 10 l, 20 l, 120 l, 1.000 l
Dichte 20 °C	ca. 1,01–1,02 g/cm ³ , je nach Farbton
Viskosität DIN 4 mm/20 °C	12–13 sec.
Trocknung	Bei Normklima (23 °C/50 % relative Luftfeuchte nach DIN 50.014) sowie auf den üblichen Holzarten wie Kiefer und Fichte staubtrocken: 3 Stunden überarbeitbar: 8 Stunden Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern. Bei der Anwendung auf Tropenhölzern sowie Eiche können ebenfalls Trocknungsverzögerungen bis zu mehreren Tagen auftreten.

3. Verarbeitung

Vorbereitung	Holzoberfläche säubern. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei sein.
Verbrauch	ca. 120 – 160 ml/m ² bei 2 Behandlungen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Anwendungs- verfahren	Fluten, Tauchen, Streichen, Streichautomaten, VACUMAT®
Anwendung	Koralan Holzöl Spezial vor Gebrauch gründlich aufrühren und unverdünnt anwenden. Wasserverluste, die durch die Verarbeitung in einer Tauch- oder Flutanlage zustande kommen, sind entsprechend auszugleichen. Die Intensität der Farbtöne wird durch Untergrundbeschaffenheit, Holzart und Auftragsverfahren beeinflusst. Nicht unter + 15 °C oder über + 30 °C verarbeiten (gilt für den Untergrund, Koralan Holzöl und Umgebungstemperatur). Tauchbecken mit einem Schwimmdeckel versehen, so dass kein Luftpolster entsteht.
Anwendungs- empfehlungen	Die Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen sind einzuhalten.

3. Verarbeitung

Anwendungs- empfehlungen

Vor Arbeitsbeginn, bzw. nach längeren Arbeitspausen ist die Umwälzung im Tauchbecken einzuschalten.

Bei Vorbehandlung der Hölzer mit einem lösemittelhaltigen Holzschutzmittel, muss eine Trocknungszeit von mindestens 5 Tagen bei Normklima berücksichtigt werden.

Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.

Die Holzfeuchte darf 20 % nicht überschreiten.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen und nicht an der Anlage zwischenlagern (Gefahr des mikrobiellen Befalls der Arbeitslösung).

4. Besondere Hinweise

Gebrauchs- und Warnhinweise

Gefahrstoffverordnung:

R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

Enthält Propiconazol, 2-Butanoxim; kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor tierischen und/oder pflanzlichen Schädlingen. Bitte deshalb nur nach Gebrauchsanweisung und nur dort verwenden, wo ein Schutz des Holzes erforderlich ist.

Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Das Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, welches bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Ebenso Bienenhäuser, Gewächshäuser (innen) und Saunanlagen (innen) nicht damit behandeln.

Pflanzen zurückbinden und nicht benetzen.

Im Innenbereich nicht verwenden.

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille tragen.

Spritzen außerhalb geschlossener Anlagen gefährdet Gesundheit und Umwelt.

Nach der Arbeit sind Gesicht und Hände sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen.

4. Besondere Hinweise

Gebrauchs- und Warnhinweise	Das „Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln“ der Deutschen Bauchemie e.V., Karlstraße 21, 60329 Frankfurt/Main, gibt zusammenfassende Hinweise.
Lagerung und Umweltschutz	Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C oder über + 30 °C lagern. Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in den Wertstoff-Sammelbehälter geben.
Wassergefährdungsklasse	WGK 2 gemäß VwVwS
Transport	Kein gefährliches Transportgut nach RID/ADR
EAK/AVV	08 01 19 – wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten.
VOC-Gehalt	Gemäß Richtlinie 2004/42/EG darf der Maximalwert (VOC-Gehalt) für dieses Produkt ab 2010: 130 g/l betragen. Das Produkt hat einen VOC-Gehalt von < 50 g/l.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.